



# 深圳市帝源新材料科技股份有限公司

SHENZHEN DIYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省深圳市光明新区公明街道合水口社区下朗工业区 37 栋

TEL: 0755-29860782 FAX: 0755-29860765 邮编: 518106

Version:A1	医疗专用 PVC																
Application	医疗机械, 设备, 医疗塑胶制品等																
Rated	80°C 105°C																
Specification	<table><tr><td>Tensile strength 抗张强度≥MPa</td><td>10.3</td></tr><tr><td>Elongation at break 断裂伸长率≥%</td><td>200</td></tr><tr><td>Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.cm</td><td>1.0×10<sup>11</sup>(20°C)</td></tr><tr><td>Hardness shore A 邵氏硬度</td><td>65~95</td></tr><tr><td>Aging temperature 老化温度°C</td><td>113/136</td></tr><tr><td>Aging time hrs 老化时间 Hr</td><td>168</td></tr><tr><td>Tensile strength retrntion 抗张残率≥%</td><td>70</td></tr><tr><td>Elongation retrntion 伸长残率≥%</td><td>65</td></tr></table>	Tensile strength 抗张强度≥MPa	10.3	Elongation at break 断裂伸长率≥%	200	Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.cm	1.0×10 <sup>11</sup> (20°C)	Hardness shore A 邵氏硬度	65~95	Aging temperature 老化温度°C	113/136	Aging time hrs 老化时间 Hr	168	Tensile strength retrntion 抗张残率≥%	70	Elongation retrntion 伸长残率≥%	65
Tensile strength 抗张强度≥MPa	10.3																
Elongation at break 断裂伸长率≥%	200																
Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.cm	1.0×10 <sup>11</sup> (20°C)																
Hardness shore A 邵氏硬度	65~95																
Aging temperature 老化温度°C	113/136																
Aging time hrs 老化时间 Hr	168																
Tensile strength retrntion 抗张残率≥%	70																
Elongation retrntion 伸长残率≥%	65																
Remark	符合 ISO 10993-2002 GB/T 16886-2005																